

ОПИСАНИЕ

PP H350 FF/7 – гомополимер пропилена с узким молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется высокой текучестью, улучшенным составом рецептуры стабилизации, исключаяющим обесцвечивание готовых изделий и обеспечивающим сбалансированные физико-механические характеристики для получения высококачественных нетканых материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

PP H350 FF/7 предназначен для производства волокон, нетканых материалов, термоскрепленных и иглопробивных полотен, агротекстиля, а также предметов личной гигиены.

Свойства	Условия	Методика	Типичные значения*
Реологические			
Показатель текучести расплава	230 °C/2.16 кг	ISO 1133	35 г/10 мин
Механические			
Предел текучести при растяжении	50 мм/мин	ISO 527	34 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	50 мм/мин	ISO 527	8 %
Модуль упругости при изгибе	2 мм/мин	ISO 178	1200 МПа
Теплофизические			
Температура размягчения по Вика	10 Н	ISO 306	154 °C
Температура изгиба под нагрузкой	0.45 МПа	ISO 75	85 °C

*Указанные значения являются типичными и не рассматриваются для составления спецификации.

ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
060000, Республика Казахстан, Атырауская область
г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Тел.: +7 (7122) 30 65 00
E-mail: ml@kpi.kz
Website: <http://www.kpi.kz/>