

ОПИСАНИЕ

PP H250 GP/2 – гомополимер пропилена со стандартным молекулярно-массовым распределением. Продукт характеризуется высокой текучестью, оптимальным составом рецептуры стабилизации и сбалансированными физико-механическими характеристиками.

ПРИМЕНЕНИЕ

PP H250 GP/2 является продуктом общего назначения и может быть использован при производстве изделий методами инъекционного формования и экструзии, композиций.

Свойства		Методика	Типичные значения*
Реологические			
Показатель текучести расплава	(230 °C/2,16 кг)	ГОСТ 11645	25 г/10 мин
Механические			
Предел текучести при растяжении	(50 мм/мин)	ГОСТ 11262	34 МПа
Относительное удлинение при пределе текучести	(50 мм/мин)	ГОСТ 11262	10 %
Модуль упругости при изгибе	(50 мм/мин)	ГОСТ 9550	1400 МПа
Ударная вязкость по Изоду на образцах с надрезом	(23 °C)	ГОСТ 19109	2,0 кДж/м ²
Теплофизические			
Температура размягчения по Вика	(10 Н)	ГОСТ 15088	155 °C
Температура изгиба под нагрузкой	(1,8 МПа)	ГОСТ 12021	60 °C

*Типичные значения; не для составления спецификации.

ООО «НПП Нефтехимия»
 109429, г. Москва, Капотня, 2-й квартал, д.1, стр. 36
 Тел.: 8 (495) 287-34-33
 Website: <http://www.neftekhimia.ru/>

ООО «Сибур»
 Дирекция Базовых Полимеров
 117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 16, корп. 3
 Тел.: 8 (495) 777-55-00
 E-mail: techservice@sibur.ru